

Produktbeschreibung*

Anilinlederfarben konz.

Handelsname:	Anilinlederfarben konz.
Farbauswahl:	Blau - Dunkelbraun - Rotbraun Schwarz - Rubin - Zitron - Gelb Orange - Rot - Fuchsia
Füllmengen:	100ml - 1000ml - 30 Liter
Produktart:	Farben - Anilinfarben
Verwendungszweck:	Farbstofflösung für - Anilinfärbungen, Lederfärbungen - Grundierungen - Kopffärbungen / Spritzfärbungen - Tamponierungen / Bürstfärbungen - Einlassfärbungen / Einlauffärbungen - Egalisierungen / Schönungen - Effektfarben - Schlußappreturen - wässrig - Schlußappreturen - organisch
Chemische Produktbeschreibung:	Wassermischbare, flüssige 1 : 2 Metallkomplexfarbstoffe
Anwendungstechnische Eigenschaften:	- sehr brillant und farbstark - gut lichtecht - lösungsmittellöslich - wassermischbar - gute Wassertropfenechtheit - vielseitig einsetzbar - mit Fixiermittel „Anilifix“ auch zusätzlich stärker fixierbar
Lagerung:	Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar

Lichtecktheit:

Lichtecktheit bis Blaumaßstab
 Stufe 3 und Stufe 5 DIN EN ISO 105-B02
 Verfahren 3

Anilinlederfarbe	24 Stunden		72 Stunden		96 Stunden	
	OS*	US*	OS*	US*	OS*	US*
Blau	4	4	4-5	4	4-5	4-5
Dunkelbraun	4	5	5	5-6	5	5-6
Rubin	3-4	3	4-5	3-4	4-5	3-4
Rotbraun	4	4-5	5	5-6	5	5-6
Gelb	2-3	3	3	3	3-4	3
Schwarz	3-4	3	3-4	3	4	3
Zitron	2-3	3	3	3	3-4	3
Fuchsia	3-4	3	4-5	3-4	4-5	3-4
Rot	3	2-3	3-4	3	3-4	3
Orange	2-3	3	3	3	3-4	3

OS* = Oberseite US* = Unterseite

Wassertropfenechtheit:
Migrationsechtheit:

IUF 420
 DIN 53334 gegenüber Weich-PVC

Anilinlederfarbe	Wassertropfenechtheit	Migrationsechtheit
Blau	4-5	1
Dunkelbraun	4-5	1-2
Rubin	5	2
Rotbraun	4-5	2
Gelb	4-5	3-4
Schwarz	4	1-2
Zitron	5	4-5
Fuchsia	5	1
Rot	4-5	1
Orange	4-5	1-2

Beispielansicht der wichtigsten Anilinlederfarben bzgl. der Lichtecktheit bis Blaumaßstab Stufe 3 und Stufe 5 DIN EN ISO 105-B02

